



エクセル ルーフサーフA

水性形一液屋根用特殊アクリル系サーフェーサー



EXCEL ROOF SURF A



水性形一液屋根用特殊アクリル系サーフェーサー

エクセルーフサーフA

セメント瓦・カラーベスト・アスファルトシングル

施工方法

- ①「エクセルーフサーフA」を0.20～0.40kg/㎡で1回塗りで塗布する。
- ② 各種上塗材を仕様に従って施工する。



試験結果

- 『容器の中での状態』『塗装作業性』『塗膜の外観』『付着性』『耐水性』『耐アルカリ性』『上塗適合性』全て社内試験規格合格
(参考試験方法: JIS K 5600 塗料一般試験方法)
- 『加熱残分』社内試験規格合格 (参考試験方法: JIS K 5601 塗料成分試験方法)
- 『造膜温度』合格※社内試験による

標準施工仕様

セメント瓦・カラーベスト・アスファルトシングルの標準施工仕様

工程	製品名	荷姿	調合比	希釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25℃)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下塗	エクセルーフサーフA	15kg	—	0～5% (清水)	0.20～0.40kg/㎡	1	—	4時間以上	—	ローラー/エアレス

セメント瓦・カラーベストの素地が見えている場合の標準施工仕様

工程	製品名	荷姿	調合比	希釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25℃)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下塗1	サーモテックシーラー	12.5kg 2.5kg	5 1	—	0.15～0.30kg/㎡	1～2	3時間以上 7日以内	3時間以上 7日以内	—	ローラー/エアレス
下塗2	エクセルーフサーフA	15kg	—	0～5% (清水)	0.20～0.40kg/㎡	1	—	4時間以上	—	ローラー/エアレス

下地調整

- 劣化し脆弱な部分及び錆等は、ディスクサンダー、スクレーパー等により除去する。
- 漏水箇所は予め水が浸入しないように処置し、汚れ、付着物、油脂類等を高圧洗浄、スクレーパーやシンナー等で除去する。
- 塗装する下地は、清浄かつ、十分に乾燥させる。

施工上の注意

- 雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。
- 5℃以下、湿度85%以上での施工は避けてください。
- 使用する前に塗料を十分に攪拌してください。
- ウールローラー施工の場合、塗回数が増えることがありますのでご注意ください。
- 上記塗布量及び塗回数は下地の材質・状態等で増える場合があります。
- 既存塗膜の劣化が著しい場合や、セメント系素地が見えている場合、必ず事前にシーラーを塗布してください。塗膜剥離のリスクがあります。シーラーは、組み合わせ一覧表に記載のある推奨下塗材を使用してください。
- カラーベストへの塗装後は、基材の重なり部の縁切りを必ず行ってください。
塗料が入り込むと縁切りが困難となるため、塗料が入り込まないように注意して塗装してください。
- 上塗材が弱溶剤系の場合、リフティングの懸念があるため薄塗りは避けてください。
- 寒冷地での施工はできません。

製品データ

荷 姿	15kg
塗布量	0.20～0.40kg/㎡
希 釈	0～5% (清水)
色	ブラック・グレー

ver.202504

製品については下記までお問い合わせください。



製造元 株式会社アステックペイント

本 社 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1-9F

ASTEC astecpaints.jp